



AeroShell Fluid 41 — авиационное

Гидравлическая жидкость повышенной чистоты для авиационной техники.

Производитель:Shell

Базовое масло:Минеральное

Тип:Гидравлическое масло

Индекс вязкости:Свыше 200

Вязкость кинематическая при 100 С, сСт:5.3

Вязкость кинематическая при 40 С, сСт:14.1

Температура вспышки, С:105

Температура застывания, С:<-60

Плотность при 15 С, кг/л:0.870

Вязкость кинематическая, сСт при -40 С:491

Температура самовоспламенения, °С:230

Кислотное число, мгКОН/г, не более:0.01

Потери на испарение при 71°С в течение 6ч, масс.%, не выше:10

Содержание воды, ppm, не выше:<100

Цвет:Красный

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Низкотемпературная стабильность при -54°C в течение 72ч:Выдерживает

Противоизносные свойства сталь-сталь, диаметр пятна износа, мм, не выше:0.95

Набухание эластомеров, %:25.4

AeroShell Fluid 41

Минеральная гидравлическая жидкость, которая обеспечивает очень высокий уровень чистоты и обладает улучшенной низкотемпературой текучестью. Масло содержит присадки, которые также улучшают противоизносные, антикоррозионные свойства и стабильность к сдвигу. Кроме этого, в состав продукта также входят деактиваторы металлов и антипенные присадки, что необходимо для эффективной работы гидросистем. Масло имеет широкий температурный диапазон применения. Продукт окрашен в красный цвет.

AeroShell Fluid 41 — гидравлическая жидкость, предназначенная для использования во всех гидросистемах современной авиационной техники, требующих жидкостей на минеральной основе. AeroShell Fluid 41 особенно рекомендуется применять там, где использование «сверхчистой» жидкости может повысить надежность работы систем. Продукт работоспособен в диапазоне температур от -54°C до 90°C в негерметичных системах и от -54°C до 135°C в герметичных системах. AeroShell Fluid 41 следует использовать в системах с уплотнительными материалами из синтетического каучука и не допустимо — в системах, содержащих натуральный каучук. AeroShell Fluid 41 совместим с AeroShell Fluid 4, 31, 51, 61, 71 и SSF/LGF. Не следует использовать хлорированные углеводороды в качестве растворителей для очистки компонентов гидравлических систем, в которых используется AeroShell Fluid 41. Остатки растворителя загрязняют гидравлическую жидкость и могут привести к коррозии.



Спецификации:

Техническая консультация

AeroShell Fluid 41 отвечает требованиям следующих спецификаций:

U.S	Одобрено MIL-PRF-5606H*
British	Одобрено DEF STAN 9148 Grade Superclean*
	Отвечает DEF STAN 9148 Grade Normal
French	Одобрено DCSEA 415/A
Russian	Аналог АМГ-10
NATO Code	H-515*(эквивалент H-520)
Joint Service Designation	OM-15* (эквивалент OM-18)

По вопросам приобретения AeroShell Fluid 41 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: