



ГОСТ 8267-93

Хранение

Щебень хранят по фракциям в условиях, предохраняющих их от засоления и загрязнения.

Техническая консультация

Технические характеристики			
Массовая доля, %			
	Пылевидных и глинистых частиц		2-3
Глины в комках	max	0,25	
Зерен слабых пород	max	15	
Зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы		10-50	
Дробленых зерен	min	80	
Зерновой состав, мм		5-20	
		20-40	
		40-70	
Марка по дробимости (прочности)		400-600	
Марка по истираемости		И 2-3	
Морозостойкость, циклов	min	25	

По вопросам приобретения **Щебня из осадочных горных пород** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Щебень из осадочных горных пород

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов