



Производимые шланги и трубки маслобензостойкие (МБС) используют для подвода дизельного топлива, масла промышленного, тормозной жидкости, для изготовления топливопроводов низкого давления в тракторах и автомобилях, эксплуатируемых в странах с умеренным климатом и в других целях.

Маслобензостойкие шланги и трубки могут применяться в смонтированном статическом состоянии в температурном диапазоне окружающей среды от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

Номенклатура производимых **маслобензостойких ПВХ шлангов** и трубок включает широкий диапазон номиналов внутренних диаметров от 3 до 25 мм с толщиной стенки от 1 до 3 мм. Вся производимая продукция поставляется в бухтах по 200, 300, 400, 500 метров. По согласованию с заказчиком возможно изготовление шлангов и трубок МБС других типоразмеров.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Внутренний диаметр, мм		Толщина стенки, мм	
Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.
3	0,25	1,0	0,2
5	0,30	1,3	0,3
8	0,30	1,8	0,3
11	0,50	2,0	0,3
14	0,50	2,5	0,3
18	0,80	3,0	0,5
25	1,00	3,0	0,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Трубки ПВХ маслобензостойкие изготавливаются из пластика ПБ-2А

Показатели	Норма для трубки марки ПБ-2 А
Цвет	Голубой, прозрачный или полупрозрачный
Топливостойкость при выдержке трубок в дизельном топливе при температуре $+50\pm 2^{\circ}\text{C}$ в течение 24 часов:	
— потери в массе, %, не более	1,0
— набухание, %, не более	2,5
Прочность при разрыве, Мпа ($\text{кг}/\text{см}^2$), не менее	17,6 (180)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250
Испытание на изгиб на 180° при температуре $-40\pm 2^{\circ}\text{C}$	В месте перегиба не должно быть трещин. Допускается побеление материала на месте перегиба.

По вопросам приобретения **шланга маслобензостойкого** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов