



Шланги герметизации (ШГ) предназначены для герметизации зазоров между поверхностями элементов конструкции изделий авиационной техники.

Шланги герметизации представляют собой полые профили бесконечно замкнутые по периметру или конечные замкнутые по торцам с одним или несколькими штуцерами. Стенки шлангов состоят из резинового и резинотканевого слоев (однослойная конструкция) или двух резинотканевых слоев (двухслойная конструкция).

Шланги герметизации **I и II группы** в зависимости от применяемой резиновой смеси работоспособны в любых климатических условиях при температурах:

I группа — от -50°C до +50°C

II группа — от -50°C до +100°C

Техническая консультация

Шланги герметизации обеспечивают герметичность, прочность и равномерность расширения в свободном состоянии при давлениях, указанных в **таблице 1**:

Конструкция шланга	Максимальное рабочее давление, МПа, не более	Прочность в свободном состоянии, МПа, не менее	Давление при испытании на герметичность и равномерность расширения в свободном состоянии МПа, не более
1. Однослойная, периметр сечения до 75 мм	0,25	0,50	0,15
2. Двухслойная, периметр сечения: до 75 мм периметр сечения: свыше 75 мм	0,40	0,60	0,20
	в соответствии с согласованным чертежом		0,10

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Шланги герметизации

Шланги выпускаются различных сечений в соответствии с техническими требованиями **ТУ 38 1051994** и согласованных чертежей из резиновых смечей на основе натурального каучука и х/б трикотажа.

Продукция имеет **сертификат соответствия**. Каждая партия рукавов сопровождается паспортом качества.

По вопросам приобретения Шланги герметизации и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов