



Шнур из базальтового ровинга (ШТБ)



Применение:

Теплозвукоизоляция термического оборудования, фильтрация агрессивных сред и газов, в качестве высокоупорного уплотнительного элемента в теплообменных аппаратах, как кислото- и влагостойкая арматура в композиционных материалах.

Особенности материалов из базальтового волокна: высокая химическая устойчивость к щелочам, кислотам и другим агрессивным средам, низкий коэффициент теплопроводности, высокий коэффициент звукопоглощения и др.

[Техническая консультация](#)

Свойства (ШТБ):

Теплопроводность, Вт/м °С				
при 25°С	0.050			
при 125°С	0.080			
при 300°С	0.092			
Размеры, мм	Ø5	10×10	15×15	20×20
Разрывная нагрузка, кгс(Н), не менее	100 (1000)	130 (1300)	220 (2200)	350 (3500)
Номинальная масса, г/м	30	50	100	150
Удлинение при разрыве, %, не менее	30	35	40	45
Рабочая температура, °С	750			
Толщина, мм *	8...50			
Ширина, мм *	8...500			

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Шнур из базальтового ровинга (ШТБ)

Длина, мм	неограниченная
-----------	----------------

Шнуры из базальтового ровинга являются превосходным заменителем асбеста в тепло- и триботехнике.

По вопросам приобретения **шнура из базальтового ровинга (ШТБ)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов