



Техническая консультация

Свойства (ШТС):

Теплопроводность, Вт/м °С				
при 25°С	0.048			
Размеры, мм	Ø4	Ø8	12×12	16×16
Разрывная нагрузка, кгс(Н), не менее	20 (200)	100 (1000)	200 (2000)	300 (3000)
Номинальная масса, г/м	10	40	80	140
Удлинение при разрыве, %, не менее	15	30	33	35
Рабочая температура, °С	до 450			
Толщина, мм *	8...50			
Ширина, мм *	8...500			
Длина, мм	неограниченная			

По вопросам приобретения шнура из стеклоровинга (ШТС) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: