



Описание:

Шнур — состоит из сердцевины, изготовленной из базальтового штапельного супертонкого волокна, оплетенной базальтовым ровингом (нитью).
Предназначен для изоляции тепловых агрегатов и теплопроводящих систем общего и специального назначения.

Применение:

Область применения: гражданское и промышленное строительство, атомная, энергетическая, газо-, нефтехимическая промышленности, судостроение, металлургия.

Температура применения шнура - от минус 260°C до плюс 700°C

Техническая консультация

Марка шнура	Масса 1 п.м шнура, г	Плотность шнуров, кг/м ³ , не более
БТШ-70-20	70±15	270
БТШ-100-30	100±15	160
БТШ-130-40	130±15	115

Физико-химические характеристики

Теплопроводность при температуре (25°C), Вт/(мК), не более 0.035

Сорбционное увлажнение, % по массе, не более 2

Содержание ионов хлора, % по массе, не более 0,03

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Шнур теплоизоляционный базальтовый

Плотность, кг/м³, не менее 23

Выщелачиваемость (в пересчете на Na₂O) при поверхности 5000 см², мг, не более 5

По вопросам приобретения **гибких материалов на основе волокон оксида алюминия** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов