

**Область применения:**

Лак для защиты от коррозии наружной поверхности сварного шва сборных банок из белой жести электролитического лужения.

Описание продукта:

Представляющий собой раствор эпоксифенольного пленкообразующего в органических растворителях с целевыми добавками.

[Техническая консультация](#)**Физические и химические данные:**

Внешний вид:		Однородная прозрачная жидкость	
Цвет:		От оранжевого до красно-коричневого цвета	
Внешний вид пленки:		Ровная глянцевая пленка золотистого цвета	
Массовая доля нелетучих веществ:		40 – 46 %	ГОСТ 31939
Условная вязкость:		50 – 80 с	ГОСТ 8420

Высокая стойкость пленки лака к действию питьевой воды при стерилизации.

[Техническая консультация](#)**Информация о хранении:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура хранения:		Минимальная: -30 °С Максимальная: 35 °С Оптимальная: 20 °С	
Срок хранения продукта:	(в оригинальной упаковке)	6 месяцев со дня изготовления	(возможно нарастание вязкости во время хранения)

Во время хранения не допускается попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Место хранения должно быть удалено от отопительных приборов, источников открытого огня. При розливе материал засыпать песком или другим инертным адсорбентом.

Растворители и добавки:

Растворитель: Разбавитель №30

Комментарии:

В случае хранения лака при отрицательной температуре, необходимо перед применением выдержать его при температуре цеха не менее суток и тщательно перемешать. Бочки, фляги, барабаны для хранения должны быть из стали, так же допускается хранение в банках из черной жести. Перед применением продукта изучить паспорт безопасности и информацию по применению. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю (или поставщику).

[Техническая консультация](#)**Нанесение:**

Способ нанесения:	Лакировочными машинами валкового типа		
Подготовка:	Хорошо перемешать перед применением!		
Субстрат:	Жесть, алюминий		
Вес мокрой пленки	жесть	7 - 9 г/м ²	



Шовный лак ЭП-5186

	алюминий	23 - 28 г/м ²	
Вес сухой пленки/ толщина:	жесть	3 - 4 г/м ²	

Техническая консультация

Отверждение:

Время отверждения:	жесть	2 мин	при температуре (300±2) °С
	алюминий	5 мин	при температуре (240±2) °С

Комментарии:

Перед применением лак разбавить до рабочей вязкости разбавителем № 30 или этилцеллозольвом. Рабочая вязкость подбирается потребителем исходя из применяемого оборудования и сложившейся практики. Приведенные в данном документе сведения являются рекомендательными и должны быть подтверждены действующими ТУ и адаптированы к оборудованию потребителя.

По вопросам приобретения **шовного лака ЭП-5186** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов