



Назначение

Предназначена для выравнивания загрунтованных и незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей для систем покрытий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений, а также для применения в качестве грунтовок под эпоксидные материалы.

Шпатлевочное покрытие водостойкое, стойкое к минеральным маслам, хорошо шлифуется с водой водостойкой шлифовальной шкуркой, при разбавлении растворителем может использоваться в качестве грунтовки.

Шпатлевка поставляется комплектно с отвердителем в соотношении по массе: на 100 кг шпатлевочной пасты — 8,5 кг отвердителя №1.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет покрытия	красно-коричневый
Количество упаковок	двухупаковочная
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	90
Время высыхания до степени 4, ч, не более	
при 20 °С	24
при 65-70 °С	7
Эластичность шпатлевочного покрытия при изгибе, мм, не более	50
Прочность шпатлевочного покрытия при ударе, см, не менее	40

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Способность шлифоваться шлифуется водостойкой шлифовальной шкуркой № 4-6 с водой.

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности

Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии, обезжиривают. Допускается нанесение по загрунтованной эпоксидными грунтовками поверхности.

Наносят в 1-2 слоя.	
Способ нанесения	шпателем, пневматическим распылением
Температура нанесения	от 5 до 30 °С
Растворитель	Р-5А, Р-5, Р-4

Подготовка шпатлевки

Смешать шпатлевочную пасту с отвердителем в соотношении 100 : 8,5 по массе и тщательно перемешать.

Жизнеспособность готовой шпатлевки

пневматическим распылением	6
шпателем	1,5
Толщина одного слоя мкм 350	

Срок хранения

12 месяцев при температуре от минус 40 до 40 °С.



Шпатлевка ЭП-0010

По вопросам приобретения шпатлевка ЭП-0010 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов