

**Назначение:**

Шпатлевка ХВ-0018 предназначена для выравнивания бетонных, железобетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей фасадов зданий и сооружений перед окраской эмалью ХВ-161

Техническая консультация

Технические характеристики	
Внешний вид и цвет шпатлевочного покрытия после высыхания	Ровное, однородное, без трещин и механических включений светло-серого цвета, оттенок не нормируется
Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более	3
Массовая доля нелетучих веществ, %	60-65
Способность шлифоваться	Шлифуется с водой
Эластичность при изгибе, мм, не более	50
Рекомендуемая толщина шпатлевочного слоя, мкм	до 250
Разбавитель	Р-4, Р-4А; Р-5, Р-5А

Условия нанесения:

Перед применением шпатлевку ХВ-0018 необходимо хорошо перемешать до однородной массы. Шпатлевка наносится шпателем кистью или валиком. Подготовленную шпатлевку ХВ-0018 наносят на поверхность при температуре окружающего воздуха от

-20°С до +35°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. После высыхания слоя шпатлевки (3 ч. при температуре 20°С) наносится следующий слой, далее после шлифования и обеспыливания наносится краска ХВ-161.



Меры предосторожности:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранить шпатлевку ХВ-0018 рекомендуется в помещении при температуре от -30°C до +30°C, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги.

Чтобы купить **Шпатлевка ХВ-0018** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам: