



Шпатлевка КО-001

По стали, алюминию, магнию, титану

ТУ 6-10-1175-76

Состав:

Шпатлевка КО-001 изготавливается **на основе пентафталевого и кремнийорганического лаков.**

Назначение:

Шпатлевка КО-001 **предназначена** для выравнивания поверхностей стальных, алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, подвергающихся в процессе эксплуатации кратковременному воздействию высоких температур (15 мин. при 7000С).

Время высыхания:

Шпатлевку сушат:

При 18-220С — 48ч.;

При 55-600С — 6ч.;

При 60-700С — 4ч.;

При 90-1000С — 1-2ч.;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Прочность покрытия при ударе 25 кгс/см.

Инструкция по применению ШПАТЛЕВКИ КО-001

Шпатлевка КО-001 **представляет собой густую вязкую массу**, состоящую из смеси пигментов, наполнителей и кремнийорганического лака. Выпускается двухкомпонентная.

Шпатлевку КО-001 **применяют для выравнивания металлических поверхностей из стали**, алюминия, магниевого и титанового сплавов, подвергающихся воздействию высоких температур, а также в качестве теплоизоляции.

Шпатлевку **наносят при помощи шпателя** на подвергнутую пескоструйной обработке поверхность стальных деталей из алюминиевых сплавов.

Общая толщина покрытия должна быть не более 300мкм.

Сушка одного слоя покрытия составляет 24 часа до степени 3.

Приготовление шпатлевки КО-001

Шпатлевка **приготавливается перед нанесением на покрытие**. В кремнийорганический лак при постоянном перемешивании вводится наполнитель до пастообразного состояния. Способность к нанесению определяют следующим образом: если шпатлевка свободно наносится шпателем и не сворачивается под ним, способность и нанесение считается хорошей.

По вопросам приобретения **Шпатлевка КО-001** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Шпатлевка КО-001

договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов