



ГОСТ 10277-90

Назначение

Шпатлевка НЦ-0038 предназначена для выравнивания и исправления изъянов и различных дефектов деревянных поверхностей перед отделкой, в составе покрытий, эксплуатируемых как внутри помещений, так и в атмосферных условиях. Используется в мебельном производстве в комплексных покрытиях с различными лакокрасочными материалами, такими как: грунтовки АК, ВЛ, ГФ, КФ, НЦ, ПФ, ФЛ.

Состав

Шпатлевка НЦ-0038 – суспензия пигментов в смеси коллоксилина и смолы в органических растворителях с добавлением пластификаторов.

Свойства

Шпатлевка НЦ-0038 однокомпонентная, представляет собой густую, вязкую массу, имеет хорошую адгезию, влагостойкость, износостойкость, абразивостойкость, атмосферостойкость, стойкость к УФ излучению, моющим средствам. Используется для внутренних и наружных работ как износостойкое, быстросохнущее покрытие. Также обладает антисептическим свойством от плесени и грибка. В течении длительного времени (до 8 часов) при воздействии высоких температур (до 70С) не трескается, а после шлифования образует ровную поверхность. Шпатлевка НЦ-0038 быстро высыхает в естественных условиях.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Шпатлевка НЦ-0038

Технические характеристики Шпатлевки НЦ-0038

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Внешний вид покрытия	После высыхания поверхность должна быть ровной, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений
Вязкость шпатлевки, после разбавления ацетоном в соотношении по массе 4:1 соответственно, при температуре $(20,0 \pm 0,5)$ °С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с, не менее	30-70
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	63
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	3
Способность шлифоваться	Шлифуется без воды

По вопросам приобретения Шпатлевка НЦ-0038 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов