

**Назначение:**

Шпатлевка НЦ-008 предназначена для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, для выправок по выявительному слою эмали в системах покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Техническая консультация**Технические характеристики**

Внешний вид и цвет шпатлевочного покрытия после высыхания	Ровное, однородное, без пузырей, царапин, трещин и механических включений кр.-коричневого, серого и защитного цвета, оттенок не нормируется
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	2,5
Условная вязкость шпатлевки при температуре (20±0,5)°С по ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 6мм, с	30-80
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70
Способность шлифоваться	Шлифуется с водой
Эластичность при изгибе, мм, не более	50
Рекомендуемая толщина шпатлевочного слоя, мкм	70-120
Разбавитель	P-645, P-646

По вопросам приобретения Шпатлевка НЦ-008 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Шпатлевка НЦ-008

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов