



Применение:

Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей.

Назначение:

Шпатлевка предназначена для выравнивания и исправления дефектов на предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностях в системах покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Шпатлевка применяется в различных отраслях промышленности.

Свойства:

Шпатлёвка представляет собой густую вязкую массу, она наносится на металлические и деревянные поверхности с целью выравнивания и устранения дефектов этих поверхностей. Шпатлёвка используется в комплексных покрытиях практически со всеми грунтовками и эмалями. Системы со шпатлёвкой являются универсальными системами покрытий для эксплуатации на открытом воздухе в условиях атмосферы различных климатических зон, а также внутри помещений. Шпатлёвочное покрытие имеет высокую адгезию к подложке, оно эластично, обладает хорошей прочностью, после шлифования с водой в течение 15мин не размокает, образуя ровную матовую поверхность. Шпатлёвка удобна в применении она не стекает с вертикальных поверхностей, наносится шпателем, а при разбавлении – распылением, высыхает в естественных условиях и при горячей сушке. После высыхания шпатлёвка образует ровную, однородную, без пузырей, царапин, трещин и механических включений поверхность красно-коричневого цвета (оттенок не нормируется).

Применение:

Шпатлевку наносят на предварительно подготовленную поверхность шпателем, при необходимости разбавив ее уайт-спиритом (нефрас-С4-155/200), скипидаром или смесью уайт-спирита с сольвентом в соотношении 1:1 (по массе) при нанесении пневматическим распылением. Наносят шпатлёвку при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 85%. Расход на однослойное покрытие шпатлёвки при нанесении шпателем составляет до 750-970г/м², при нанесении распылением — 145-365 г/м². Практический расход шпатлёвки зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности, квалификации персонала, условий нанесения. Толщина покрытия (после высыхания) при



нанесении шпателем — до 400мкм, при нанесении распылением — 50-60мкм. Продолжительность сушки шпатлевки при температуре (18-22)С - 24ч, при температуре (80-85)С - 1ч.

Перед горячей сушкой рекомендуется выдержать шпатлёвочное покрытие при температуре (18-22)°С в течение 3 ч. После горячей сушки, перед нанесением финишных покрытий, шпатлёвочное покрытие следует охладить до температуры (18-22)С.

Условия хранения

Шпатлевку хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 40С до +40 С.

Гарантийный срок хранения

Гарантийный срок хранения шпатлёвки - 6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения Шпатлевка ПФ-002 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов