



Сиккатив 64п представляет собой прозрачный раствор в уайт-спирите марганцевой и свинцовой солей жирных кислот подсолнечного масла.

Сиккатив 64п применяется для ускорения сушки масляных красок, лаков, эмалей и других лакокрасочных материалов.

По физико-механическим показателям сиккатив 64п должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в следующей таблице

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
1. Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее	700
2. Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость без механических примесей. Допускается опалесценция
3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	34±2
4. Массовая доля металла, %, · Свинца	3-4
· Марганца	0,7-1,3
5. Растворимость (смешение) уайт-спирите, с льняным маслом	Без помутнения и образования осадка. Допускается опалесценция
6. Чистота	Пленка чистая, прозрачная, без механических включений. Допускаются отдельные включения, которые не ухудшают качество продукции.



Сиккатив 64П

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления. При истечении гарантийного срока хранения, сиккатив может быть использован по назначению только после испытания его на полное соответствие требованиям настоящих технических условий.

По вопросам приобретения Сиккатив 64П для блестящего щелочного цинкования и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов