



ТУ 6-55-221-959-88

Силат-46 (простой полиэфир) выпускается в виде прозрачной жидкости, не содержащей взвешенных частиц, от бесцветной до светло-желтой окраски.

Используется для получения кремнийорганических поверхностно-активных веществ используемых в производстве жестких трудногораемых полиуретанов.

Продукт постоянного химического и структурного состава с узким молекулярно-массовым распределением.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Норма
1	Гидроксильное число, мг КОН/г	110-125
2	Йодное число, г йода/100 г	48-56
3	рН, ед., в пределах	5,5 — 7,5
4	Вязкость динамическая при 25 °С, мПа • с	40-60
5	Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,50
6	Массовая доля воды, %, не более	0,2

Упаковка:

Силат-46 заливают в бочки алюминиевые, стальные, полимерные, фляги алюминиевые, стальные, канистры полиэтиленовые, стальные специализированные контейнеры.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Транспортировка:

Силат-46 транспортируется железнодорожным, автомобильным или любым другим видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Силат-46** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов