



Силикагель технический гранулированный мелкопористый (КСМГ, ШСМГ) и крупнопористый (КСКГ, ШСКГ)

ГОСТ 3956-76

Внешний вид

Стекловидные прозрачные или матовые зёрна овальной, сферической формы.

Упаковка

Полипропиленовые ламинированные мешки по 35 кг – КСМГ. Полипропиленовые ламинированные мешки по 25 кг – КСКГ.

Хранение

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Силикагель технический гранулированный мелкопористый (КСМГ, ШСМГ) и крупнопористый (КСКГ, ШСКГ)

Технические характеристики					
Массовая доля, %		КСМГ	ШСМГ	КСКГ	ШСКГ
При размере зерен (мм)		2,8-7,0	1,0-3,6	2,8-7,0	1,0-3,6
Массовая доля зёрен, %	min	94	94	94	94
Механическая прочность, %	min	94	85	86	80
Насыпная плотность, г/дм ³	min	720	720	400	400
Влагоёмкость, % при относительной влажности					
20%	min	9	9	не норм.	не норм.
40%	min	16	16	не норм.	не норм.
60%	min	25	25	не норм.	не норм.
100%	min	не норм.	не норм.	70	70
Потери при высушивании, %	max	10	10	5	5

По вопросам приобретения **силикагеля технического гранулированного мелкопористого** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов