



СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ ДВУХСТАДИЙНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ КП-К-69

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Технологические показатели	
Способность к вальцеванию, мин., не более	5
Пластичность	0,57-0,68
Шприцуемость	Поверхность жгутика должна быть гладкой
Усадка после шприцевания, %, не более	40
Способность к вулканизации в воздушной среде при температуре $(350 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ в течение 30 с $\pm 1\text{с}$.	Отсутствие пор
Привулканизация к меди	Крепление отсутствует
Свойства вулканизатов после первой вулканизации	
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	600
Свойства вулканизатов после второй вулканизации	
Условная прочность при растяжении, МПа, (кгс/см ²), не менее	6,4 (65)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	310
Остаточная деформация после разрыва, %, не более	3,0
Твердость по Шору, не менее	53 — 68
Свойства вулканизатов после термического старения в течение 72 ч. при температуре 250°C	
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	180

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ ДВУХСТАДИЙНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ КП-К-69

Диэлектрические свойства вулканизатов после выдержки в воде, (температура (15-35)°С, в течение 24 ч.)	
Удельное объемное сопротивление, Ом•м, не менее	5•10 ¹²
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более	0,03
Диэлектрическая проницаемость, не более	3,5
Электрическая прочность при частоте 50Гц, кВ/мм, не менее	22

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для изготовления тепломорозостойкой изоляции и оболочек проводов и кабелей, электроизоляционных трубок, а также уплотнительных прокладочных материалов и профилей.
- Температурный диапазон использования изделий из резиновой смеси от минус 50 до плюс 200°С.

Гарантийный срок хранения 3 месяца

(условия хранения: при температуре не выше 30°С.)

По вопросам приобретения СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ ДВУХСТАДИЙНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ КП-К-69 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов