



СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ ОДНОСТАДИЙНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ КП-К-1520

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Технологические показатели	
Способность к вальцеванию , мин., не более	5
Пластичность , не менее	0,55
Шприцуемость	Поверхность жгутика должна быть гладкой
Усадка после шприцевания , %, не более	40
Способность к вулканизации в воздушной среде при температуре $(350 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 30 с ± 1 с.	Отсутствие пор
Свойства вулканизатов после вулканизации (135°C в течение 15-20 мин.)	
Условная прочность при растяжении, МПа, (кгс/см ²), не менее	5,9 (60)
Относительное удлинение при разрыве, %	320-550
Остаточная деформация после разрыва, %, не более	3,0
Твердость по Шору , не менее	50
Свойства вулканизатов после термического старения в течение 72 ч. при температуре 250°C	
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	180
Диэлектрические свойства вулканизатов после выдержки в воде , (температура $(15-35)^\circ\text{C}$, в течение 24 ч.)	
Удельное объемное сопротивление , Ом•м, не менее	$5 \cdot 10^{12}$
Тангенс угла диэлектрических потерь , не более	0,03

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ ОДНОСТАДИЙНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ КП-К-1520

Диэлектрическая проницаемость, не более	3,5
Электрическая прочность при частоте 50Гц, кВ/мм, не менее	22

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для изготовления полимерных высоковольтных изоляторов, тепломорозостойкой изоляции и оболочек кабелей, уплотнителей и прокладочных материалов, а также электроизоляционных гибких трубок.
- Температурный диапазон использования изделий из резиновой смеси от минус 50 до плюс 200°C.

Срок хранения 12 месяцев (условия хранения: при температуре не выше 30°C.)

Чтобы купить **СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ ОДНОСТАДИЙНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ КП-К-1520** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов