



Силиконовые резиновые смеси двухстадийной вулканизации марок КП-ИРП-1400 и КП-ИРП-1401

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Нормы для марок	
	КП-ИРП-1400	КП-ИРП-1401
Свойства вулканизатов после второй стадии вулканизации		
Условная прочность при растяжении, МПа, (кгс/см ²), не менее	4,9 (50)	6,4 (65)
Относительное удлинение при разрыве, %	200	220
Твердость по Шору, не менее	60-75	60-75
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия на 20% при температуре минус 50°С, не менее	0,45	0,45
Относительная остаточная деформация сжатия, %, не более	45	50

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для изготовления деталей, работающих в среде воздуха с повышенным содержанием озона, в ненапряженном состоянии. Температурный диапазон использования изделий из резиновой смеси от минус 60 до плюс 250°С.

По вопросам приобретения силиконовые резиновые смеси двухстадийной вулканизации марок КП-ИРП-1400 и КП-ИРП-1401 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов