



ДВУХСТАДИЙНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ марок КП-К-29-2И и КП-К-29-2К

[Техническая консультация](#)**Физико-химические свойства**

Наименование показателя	Нормы для марок	
	КП-К-29-2И	КП-К-29-2К
Технологические показатели		
Способность к вальцеванию, мин., не более	7	7
Пластичность	0,45-0,65	0,42-0,68
Шприцуемость	Поверхность жгутика должна быть гладкой	
Усадка после шприцевания, %, не более	40	40
Способность к вулканизации в воздушной среде при температуре (350±5)°С в течение 30 с±1с.	Отсутствие пор	
Привулканизация к меди	крепление отсутствует	
Свойства вулканизатов после первой стадии вулканизации		
Относительное удлинение при разрыве, %,	600	600
Свойства вулканизатов после второй стадии вулканизации		
Условная прочность при растяжении, МПа, (кгс/см2), не менее	6,4 (65)	6,4 (65)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Относительное удлинение при разрыве, %	310	310
Остаточная деформация после разрыва, %, не более	3,0	3,0
Твердость по Шору , не менее	50	—
Свойства вулканизатов после термического старения в течение 72 ч. при температуре 250°C		
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	—	180
Диэлектрические свойства вулканизатов после выдержки в воде , (температура (15-35)°C, в течение 24 ч.)		
Удельное объемное сопротивление , Ом•м, не менее	5•10 ¹²	5•10 ¹²
Тангенс угла диэлектрических потерь , не более	0,03	0,03
Диэлектрическая проницаемость , не более	3,5	3,5
Электрическая прочность при частоте 50Гц, кВ/мм, не менее	22	22

Применение:

- Для изготовления высоковольтных изоляторов и теплостойких электроизоляционных трубок и оболочек проводов и кабелей, уплотнительных прокладочных материалов и профилей.
- Температурный диапазон использования изделий из резиновой смеси от минус 60 до плюс 200°C.

Гарантийный срок хранения 3 месяца

По вопросам приобретения силиконовые резиновые смеси и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Силиконовые резиновые смеси

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов