



Техническая консультация

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Норма
Физико-механические показатели каучука:	
Молекулярная масса , тыс.ед., в пределах:группа I	420-570
Молекулярная масса , тыс.ед., в пределах:группа II	571-670
Потеря массы при температуре 150°C, %, не более	2,5
Реакция водной вытяжки	нейтральная
Физико-механические показатели вулканизатов:	
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²)	4,9 (50)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	275
Твердость по Шору А , усл.ед.	40-60
Изменение физико-механических показателей после термического старения в течение 72ч при температуре 250°C	
— условной прочности при растяжении, %, не менее:	минус 40
— относительного удлинения, %, не менее:	минус 40

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для изготовления резиновых изделий, а также в качестве компонента для производства антиадгезивов.



Силиконовый термостойкий каучук СКТ

Срок хранения 12 месяцев (условия хранения: при температуре не выше 30°C.)

По вопросам приобретения силиконовый термостойкий каучук СКТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов