



Каучук низкомолекулярный сополимер бутадиена с нитрилом акриловой кислоты, содержащий концевые карбоксильные группы

Товарное название: СКН-10 КТР

Основные характеристики: Низкомолекулярные сополимеры бутадиена с нитрилом акриловой кислоты, содержащие концевые карбоксильные группы

Нормативная документация*: ТУ 2294-099-00151963-2005

Область применения: Каучук представляет собой вязкую жидкость и предназначен для использования в резинотехнической промышленности и в производстве специальных клеевых композиций.

ТУ: 2294-099-00151963-2005

Общее описание: Олигобутадиеновые каучуки СКН-10 КТР. Олигобутадиеновые каучуки для использования в резинотехнической промышленности и в производстве специальных клеевых композиций.

Технические характеристики

[Техническая консультация](#)

| Наименование | Норма |
|---|---------|
| Динамическая вязкость при 50°C, Па.с, в пределах: | 7,5-11 |
| Суммарная доля карбоксильных групп, %, в пределах: | 2,8-3,0 |
| Массовая доля связанного нитрила акриловой кислоты в сополимере, %, в пределах: | 8-12 |
| Потеря массы при сушке, %, не более: | 0,7 |
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее: | 1,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: | 250 |



Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более: 8,0

Требование к безопасности: Каучук не содержит незаполимеризовавшихся мономеров. Опасность загрязнения воздуха отсутствует, так как каучук не летуч, не выделяет токсичных соединений и с воздушной средой не реагирует. При горении токсичных продуктов не выделяется.

Условия хранения: Хранят каучук в складских помещениях исключая возможность попадания влаги и действия прямого солнечного света, при температуре не выше 20 0С.

Гарантийный срок хранения: Гарантийный срок хранения каучука 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия поставки и стоимость: Каучук поставляется в герметичных стальных 200 л. бочках

По вопросам приобретения СКН-10 КТР и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: