



СКТВ каучук силиконовый

(ТУ 38.103675-89)

Предназначен для изготовления резинотехнических изделий , сохраняющих эластичные и диэлектрические свойства в интервале температур от – 50 до + 250 С.

По вопросам приобретения СКТВ каучук силиконовый и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов