



Syntolux L-132 — пластификатор ПВХ-композиций, обеспечивающий морозоустойчивость. Продукт снижает хрупкость продукции. Вещество преимущественно используется вместе с другими пластификаторами.

Техническая консультация

Спецификация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических примесей
Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	150
Плотность при 20 °С, г/см ³ , в диапазоне	0,910-0,920
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,1
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,1
Число омыления, мг КОН/г.	261-270
Температура вспышки, °С, не менее	215
Температура застывания, °С, не выше	-60
Содержание воды	отсутствие
Кинематическая вязкость, мм ² /с: при 100 °С, не менее	-3,15
Кинематическая вязкость, мм ² /с: при 40 °С, не менее	-11,0
Кинематическая вязкость, мм ² /с: при минус 40 °С, не более	-1800



Syntolux L-132 нашел широкое применение в различных отраслях промышленности. Вещество используется:

- для придания морозостойкости сополимерам этилакрилата и хлорэтилвинилового эфира в процессе вулканизации без изменения механических свойств получаемых материалов;
- как вторичный пластификатор совместно с диоктилфталатом (ДОФ), как первичный (основной) применяется реже;
- производстве ПВХ-паст средней вязкости (при применении ДОС данный показатель полученных паст со временем практически не изменяется);
- как пластификатор при изготовлении материалов из полихлорвинила;
- для производства кабельной продукции (мягкие оболочки);
- для изготовления медицинского оборудования и материалов;
- для производства строительных и промышленных пластиков;
- для изготовления бытовых пластмасс.

Syntolux L-132 хранят в упакованном виде в складских помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией вдали от нагревательных приборов. При хранении тару устанавливают пробками и крышками вверх.

Гарантийный срок хранения Синтолюкса Л-132 — 6 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения Сложный эфир Syntolux L 132 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;