

**TU 3492-009-31885305-2003**

Слюдапласт ПСЭ представляет собой электроизоляционный материал, состоящий из нескольких слоёв слюдопластовой бумаги, пропитанной эпоксидным связующим и армированной полиэтилентерефталатной плёнкой и стеклотканью.

Слюдапласт ПСЭ соответствует типу 223 согласно классификации ГОСТ 26103 и применяется в изоляционных конструкциях электрических машин и аппаратов в качестве электроизоляционного материала прокладок и шайб, способных работать при длительно допустимой рабочей температуре 1550С.

[Техническая консультация](#)

Основные технические характеристики прокладочного слюдопласта ПСЭ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
Номинальная толщина	мм	0,2±0,05	(0,3-0,6) ±0,05	(0,7-1,0) ±0,05	(1,5-3,0) ±0,1	(4,0-5,0) ±0,1
Электрическая прочность, средняя, не менее	кВ/мм	40	20	18	16	14



Слюдопласт прокладочный ПСЭ

Удельное объёмное электрическое сопротивление, не менее: — после выдержки в течение 24 часов при температуре (15-35)°С и влажности (45-75)% — после выдержки в течение 48 часов при температуре (15-35)°С и влажности (95±2)%	Ом·м	$1 \cdot 10^{12}$ $1 \cdot 10^{11}$
---	------	--

Слюдопласт ПСЭ поставляется в листах размерами 660x860 мм с предельными отклонениями по длине и ширине +20 мм.

Гарантийный срок хранения слюдопласта – 6 месяцев со дня изготовления.

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение соответствуют ГОСТ Р 51121 и ГОСТ 26103. Пример обозначения прокладочного слюдопласта толщиной 0,5 мм при его заказе: «Слюдопласт прокладочный ПСЭ-0,5 ТУ 3492-009-31885305-2003»

По вопросам приобретения **Слюдопласт прокладочный ПСЭ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов