



Применяется в конструкции изоляции обмоточных проводов и в системах изоляции, стойких к действию частичных разрядов. Также может применяться для создания термического барьера в авиационных кабелях.

Техническая консультация

Наименование	Композиция	Класс нагревостойкости, °С	Температура воздействующего пламени/время работы*, °С/мин	Диапазон толщин, мм
Микасил	Стеклоткань/Слюдяная бумага	220	(1100 ±50)/5	0,08-0,14

Чтобы купить **СЛЮДЯНАЯ ЛЕНТА МИКАСИЛ** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов