



Смазка Аэрол (ТУ 38 УССР 201171-79) по составу близка к смазке [Графитол](#), но вместо графита содержит дисульфит молибдена. Обладает повышенными противозадирными и противоизносными свойствами, высокой термической стабильностью и водостойкостью. Работоспособна при температуре -25...+160°C.

Область применения смазки Аэрол

Подшипники тяговых цепей конвейеров в сушильных камерах, узлов трения раздаточных печей чугуна и других механизмов, работающих при повышенных температурах. Заменитель — Графитол.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Температура каплепадения, °С, не ниже	250
Пенетрация при 25°C , $\times 10^{-1}$ мм	265-295
Вязкость при 0°C и 10c ⁻¹ , Па·с, не более	300
Предел прочности, Па, при 20°C	300-700
Коллоидная стабильность, %, не более	8

По вопросам приобретения Смазка Аэрол и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов