

**ГОСТ 6267-74**[Техническая консультация](#)**Основные показатели:**

Внешний вид	Однородная мазь, без комков, от светло-желтого до светло-коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	175
Предел прочности при 50°С, Па, в пределах	250-500
Вязкость эффективная при минус 50°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	1100
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	26
Стабильность против окисления, мг КОН/г, не более	3
Испаряемость масла при 120°С за 1 ч, %, не более	2

Область применения:

Низкотемпературная смазка ЦИАТИМ-201 предназначена для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от минус 60°С до 90°С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ЦИАТИМ-201

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки:

1. Банка из белой жести, до 1 дмЗ,
2. Туба, до 250 дмЗ.

По вопросам приобретения **смазки ВНИИ НП-503 (Сатурн)**, **смазки ЦИАТИМ-201** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов