



СПЛ — пластичная железнодорожная смазка, предназначенная для защиты гребней бандажей колесных пар и рельсов от износа.

Производство смазки осуществляется с использованием высококачественного сырья на новом и одном из самых современных предприятий по производству смазок в СНГ.

Температурный диапазон применения смазки СПЛ — от минус 30 °С до плюс 60 °С.

СПЛ изготавливается на основе смеси минеральных масел, загущенных водонерастворимыми мылами высших жирных кислот, содержит антифрикционную, адгезионную, гидрофобную и антикоррозионную, присадки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЛ рекомендуется для защиты гребней бандажей колесных пар и рельсов от износа. Смазка наносится на гребни колес или боковую грань рельса с помощью бортовых, путевых лубрикаторов, а также передвижных рельсосмазывателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Смазка обладает большим диапазоном рабочих температур от минус 30 °С до плюс 60 °С, позволяющим использовать ее всесезонно в различных климатических зонах;
- Смазка обладает хорошими антикоррозионными свойствами обеспечивающими возможность снизить коррозионный износ пары трения колесо-рельс;
- Смазка обладает хорошими адгезионными свойствами позволяющими ей удерживаться на вертикальной поверхности сопряжения колесо-рельс;
- Смазка обладает хорошей водостойкостью предотвращающей ее смывание атмосферными осадками;
- Высокие триботехнические характеристики смазки позволяют уменьшить износ пар трения колесо-рельс и увеличить ресурс их эксплуатации.



[Техническая консультация](#)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СПЛ
Консистенция по NLGI	1-2
Цвет	черный
Тип базового масла	минеральное
Структура	однородная мазь
Вязкость при минус 30 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па·с, не более	600
Пенетрация при 25 °С после перемешивания, 0,1 мм	280-350
Коррозионное воздействие на металлы (сталь)	выдерживает
Содержание воды	следы
Коллоидная стабильность, % выд. масла, не более	30
Предел прочности при 20 °С, Па, не более	200

По вопросам приобретения **Смазки для контакта колесо-рельс СПЛ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов