

**Смазка ЭПС-90 (ТУ 0254-001-54231339-2001)**

Предназначена для снижения и стабилизации электрического сопротивления разборных контактных соединений из однородных и разнородных металлов. При использовании смазки отпадает необходимость в применении других способах стабилизации электрического сопротивления: тарельчатых пружин, металлопокрытий контактирующих поверхностей и т.д.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики ЭПС-90**

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Однородная вязкая масса черного цвета
Содержание воды	Отсутствие
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы (алюминий марки Д1 по ГОСТ 4784) при температуре 100 °С и выдержке в течение 3 часов	Выдерживает
Отношение начального электрического сопротивления контактного соединения к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать значения	1,0
Отношение электрического сопротивления контактного соединения после испытаний к начальному электрическому сопротивлению не должно превышать	1,5
Сохранение функциональных свойств и соблюдение требований п.2.2 ГОСТ 10434 после нагревания алюминиевых контактных соединений со смазкой до температуры 200 °С в течение часов	48
Испаряемость при 150 °С в течение 1 ч, %, не более	3,0

Упаковка: жестяные банки, нетто 1,0 кг.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка электропроводящая ЭПС-90

По вопросам приобретения Смазка электропроводящая ЭПС-90 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов