



Смазка графитная изготавливается на основе смеси высококачественных нефтяных масел, загущенных кальциевым мылом с добавлением графита в качестве наполнителя для улучшения эксплуатационных свойств.

Графитная — кальциевая смазка общего назначения, с рабочим интервалом температур от минус 20 °С до плюс 70 °С; допускается применение смазки при температуре ниже минус 20 °С в рессорах и аналогичных устройствах.

Производство осуществляется с использованием высококачественного сырья на новом и одном из самых современных производственных комплексов СНГ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка графитная применяется для смазывания узлов трения скольжения тяжело нагруженных тихоходных механизмов (домкратов, рессор, подвесок тракторов и машин, открытых зубчатых передач, резьбовых соединений и др.), работающих при температуре от минус 20 °С до плюс 70 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошие антикоррозионные и защитные свойства смазки позволяют значительно продлить жизнь оборудованию;
- Отличные адгезионные свойства смазки позволяют значительно сократить интервалы замены смазки;
- Хорошие противоизносные и противозадирные свойства увеличивают межремонтный пробег оборудования;
- Повышенная водостойкость смазки делает возможным ее использование в открытых механизмах;
- Смазка работоспособна в широком интервале температур, что делает возможным ее применение в любых погодных условиях.

[Техническая консультация](#)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ГРАФИТНАЯ
-------------------------	-----------



Смазка графитная

Испытайте на коррозию на пластинках из стали марок 40, 45, 50	выдерживает
Цвет	от темно-коричневого до черного
Тип мыла	Са
Тип базового масла	нефтяное
Структура	однородная
Температура каплепадения	+77
Пенетрация при 25 °С после перемешивания, 0,1 мм	250
Вязкость при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па •С (П), не более	100 (1000)
Предел прочности на сдвиг при 50 °С, Па (гс/см ²), не менее	100 (1,0)
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	5
Массовая доля воды, %, не более	3

По вопросам приобретения **смазки графитной** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов