



Предназначена для консервации канатов в условиях складского хранения и на открытых площадках, а также в процессе эксплуатации.

В условиях применения смазка канатная КС-УНМ используется в качестве антифрикционной — для смазки проволок стальных канатов, работающих в качестве головных на подъемных вертикальных и наклонных установках с машинами барабанного типа, уравнивающих, тормозных и амортизационных шахтных парашютных устройствах, отбойных, направляющих, подвесных для полков и другого проходческого оборудования.

Смазка термически стабильна, обеспечивает возможность применения ее при централизованной системе разогрева подачи к канатовьющему оборудованию, а также удовлетворительные условия работы обслуживающего персонала.

Техническая консультация

Наименование показателя	Характеристика и норма
1 Внешний вид, запах	Однородная мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета без посторонних включений. Не должна иметь неприятного резкого запаха в состоянии поставки и при разогреве в цехе.
2 Вязкость кинематическая при 100 0С, мм ² /с	30,0 – 60,0
3 Температура каплепадения, 0С	72-80
4 Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
5 Кислотное число, мгКОН/г, не более	3,0
6 Содержание воды	Отсутствие
7 Содержание абразивных механических примесей	Отсутствие
8 Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
9 Время застывания смазки, с, не более	5



10 Низкотемпературные свойства при минус 350С	Выдерживает
11 Пенетрация при 25 0С без перемешивания, мм-1	80-130
12 Адгезионная способность 12.1Сброс на центрифуге при факторе разделения $K_p=4500$ 12.2Испытание на изгиб на алюминиевых пластинках при минус 12 0С и плюс 200С	Выдерживает Выдерживает
13 Термическая стабильность при 120 0С в течение 8ч 13.1 Испаряемость, %, не более 13.2 Однородность	0,2 Выдерживает
14 Защитные свойства смазки 14.1Коррозионная стойкость образцов канатов, законсервированных в смазке, циклы, не менее 14.2 Защитная способность смазки, нанесенной на металлические пластинки, циклы, не менее	30 30
15 Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не ниже	200
16 Защитная способность в растворе электролита, сутки, не менее	5
17 Водостойкость при 40 0С, балл, не более	1
18 Температура сползания, 0С, не ниже	40
Примечание: Показатель 14.1 не является браковочным. Для защиты от коррозии стальных канатов шахтного назначения вязкость кинематическая при 1000С, 40-60 мм ² /с	



Смазка канатная КС-УНМ

По вопросам приобретения **канатной смазки КС-УНМ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов