



Смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 1-160 HD — антифрикционная смазка, изготовленная на основе смеси высококачественных минеральных базовых масел, загущенных специальным литиевым мылом. Смазка легирована высокоэффективным комплексом присадок, улучшающих эксплуатационные свойства, а также содержит твердые смазочные наполнители, для работы в условиях граничного трения. Рабочий диапазон температур от -30°C до +120°C.

Благодаря наличию специально подобранных присадок смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 1-160 HD обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей от коррозии в условиях высокой влажности.

Техническая консультация

Предотвращает заклинивания
Отличные противозадирные свойства
Увеличенный срок службы
Хорошие антикоррозионные свойства
Хорошая водостойкость
Хорошая прокачиваемость
Предотвращает стик-слип эффект

Благодаря наличию твердых смазочных веществ смазка **ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 1-160 HD** обладает отличными противоишносными и противозадирными характеристиками, обеспечивающими плавность движения без рывков, надежную защиту оборудования в условиях высоких удельных нагрузок скольжения и ударных нагрузок.

Смазка **ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 1-160 HD** обладает очень мягкой консистенцией и имеет высокую устойчивость к термической, структурной и окислительной деструкции.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка может наноситься вручную кистью или шпателем, а также через индивидуальную систему смазывания при температурах до — 30 °С.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Минимальный срок хранения составляет 36 месяцев при условии хранения продукта в его закрытой оригинальной таре в сухом месте.

Техническая консультация

Типовые показатели смазки ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 1-160 HD

Стандарт	Показатель	Ед.Изм	Значение
DIN 51502	Обозначение по DIN 51502		KPF1K-30
ISO 6743-9	Обозначение по ISO 6743-9		L-XCCEB 1
	Цвет, внешний вид	Г емно-серый	
	Диапазон рабочих температур	°С	-30 — 120
DIN 51818	Класс консистентности по NLGI		1
ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков)	мм/10	310-340
ISO 2137	Изменение пенетрации при 25 °С после 10000 циклов	%	±15
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С	мм ² /с	160
DIN 51350-4	Нагрузка сваривания (испытания на ЧШМ) при 25 °С	Н	3300
DIN 51350-4	Показатель износа (испытание на ЧШМ)	мм	0,5
DIN 51802	Степень коррозии (подшипники качения дистиллированная вода)		0-0

По вопросам приобретения **ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 1-160 HD** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов