



Смазка **ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 2-160 HD** — антифрикционная смазка, изготовленная на основе смеси высококачественных минеральных базовых масел, загущенных специальным литиевым мылом. Смазка легирована высокоэффективным комплексом присадок, улучшающих эксплуатационные свойства, а также содержит твердые смазочные наполнители, для работы в условиях граничного трения. Рабочий диапазон температур от -30°C до +120°C.

Благодаря наличию специально подобранных присадок смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 2-160 HD обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей от коррозии в условиях высокой влажности.

Благодаря наличию твердых смазочных веществ смазка **ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 2-160 HD** обладает отличными противоизносными и противозадирными характеристиками, обеспечивающими плавность движения без рывков, надежную защиту оборудования в условиях высоких удельных нагрузок скольжения и ударных нагрузок.

Смазка **ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 2-160 HD** обладает мягкой консистенцией и имеет высокую устойчивость к термической, структурной и окислительной деструкции.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- Работа в условиях граничного трения
- Предотвращает залипание и заклинивание
- Отличные противозадирные свойства
- Увеличенный срок службы
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Хорошая водостойкость

Предотвращает стик-слип эффект

СОСТАВ:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 2-160 HD

- Высокоочищенное минеральное масло
- Специальное литиевое мыло
- Пакет присадок: EP, AW, антиокислительные, антикоррозионные присадки

Твердые смазочные вещества (дисульфид молибдена и графит)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Широкое применение на транспорте,
в промышленности и сельском хозяйстве, горной и строительной технике
- Различные механизмы, работающие в тяжелых условиях и подверженные риску заклинивания
- Допускается применение в индивидуальных системах смазывания, где рекомендовано применение смазки класса NLGI 2 с твердыми смазочными веществами

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка может наноситься вручную кистью или шпателем, а также через индивидуальную систему смазывания при температурах до — 30 °С.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Минимальный срок хранения составляет 36 месяцев при условии хранения продукта в его закрытой оригинальной таре в сухом месте.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Техническая консультация

Типовые показатели смазки ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 2-160 HD

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
DIN 51502	Обозначение по DIN 51502		KPF2K-30
ISO 6743-9	Обозначение по ISO 6743-9		L-XCCEB 2
	Цвет, внешний вид	Темно-серый	
	Диапазон рабочих температур	°C	-30... +120
DIN 51818	Класс консистентности по NLGI		2
ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков)	мм/10	265-295
ISO 2137	Изменение пенетрации при 25 °C после 10 000 циклов	%	±15
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	мм ² /с	160
ISO 2176	Температура каплепадения	°C	185
DIN 51350-4	Нагрузка сваривания (испытания на ЧШМ) при 25 °C	H	3300
DIN 51350-4	Показатель износа (испытание на ЧШМ)	мм	0,5
DIN 51802	Степень коррозии (подшипники качения дистиллированная вода)		0-0

По вопросам приобретения **ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 2-160 HD** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов