



Содержит графит и дисульфид молибдена для обеспечения работы в условиях граничного трения. **Смазка ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 1-1500 HD** предназначена для экстремально тяжелых условий работы, состоит из высоковязкого масла (ISO VG 1500), комплексного литиевого мыла и особо эффективных EP/AW присадок.

Обычно применяется для сферических роликовых подшипников в роликовых мельницах и ротационных дробилках в цементной промышленности и производстве основных материалов. **Смазка ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 1-1500 HD** специально разработана для больших тихоходных подшипников качения, подверженных высоким нагрузкам.

Благодаря маслу высокой вязкости и наличию твердых смазочных веществ смазка **ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 1-1500 HD** обладает отличными противоизносными и противозадирными характеристиками, обеспечивающими надежную защиту оборудования в условиях экстремально высоких нагрузок скольжения и ударных нагрузок, плавность движения без рывков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- Отличные противозадирные свойства
- Смазка предназначена для экстремально тяжелых условий работы
- Отличная прокачиваемость
- Содержит твердые смазочные вещества для критического смазывания

СОСТАВ:

- Комплексное литиевое мыло
- Пакет присадок
- Высокоочищенное минеральное масло
- Твердые смазочные вещества (графит и дисульфид молибдена)

ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ:

- Экстремально высоконагруженные тихоходные подшипники качения
- Втулки, шарниры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 1-1500 HD

Подшипники скольжения

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подшипники роллер-пресса

Подшипники мельниц и ротационных дробилок

Сферические роликовые подшипники опорных и упорных роликов цементных печей

Подшипники грохота

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Минимальный срок хранения составляет 36 месяцев при условии хранения продукта в его закрытой оригинальной таре в сухом месте.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка может наноситься вручную кистью или шпателем, а также через централизованную систему смазывания при температурах до — 10 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Техническая консультация

Стандарт	Показатель	Ед.Изм	Значение
DIN 51502	Обозначение по DIN 51502		KPF1N-10
	Цвет	Серый	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 1-1500 HD

	Диапазон рабочих температур	°C	от -10 до +150
DIN 51818	Класс консистентности по NLGI		1
ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков)	мм/10	310-340
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	мм ² /с	1500
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 100 °C	мм ² /с	70
ISO 2176	Температура каплепадения	°C	>180
DIN 51805	Давление истечения при -10 °C	мбар	<1400
DIN 51350-4	Нагрузка сваривания (испытания на ЧШМ) при 25 °C	Н	>5000
DIN 51350-4	Показатель износа (испытание на ЧШМ)	мм	0,5
	Фактор скорости	мм*об/мин	100000
DIN 51802	Степень коррозии (подшипники качения дистиллированная вода)		0-1
ASTM D2509-03	Нагрузка по Тимкену (Timken OK load)	кг	50

По вопросам приобретения **ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 1-1500 HD** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов