



Смазка «МЗ НП-260»

СТО 00148613-037-2013

Техническая консультация

Основные показатели:

Внешний вид	Однородная мягкая мазь от светло- до темно- коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	200
Предел прочности на сдвиг при 50 °С, Па, в пределах	50-180
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, 0,1 мм, в пределах	320-360
Коллоидная стабильность при нагрузке 3 Н, % выделенного масла, не более	8,0
Эффективная вязкость, определяемая на капиллярном вискозиметре, при 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 1000с^{-1} , в пределах	0,4-2,0
Эффективная вязкость, определяемая на капиллярном вискозиметре, при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 100с^{-1} , не более	100
Коррозионное воздействие на металлы при 100 °С в течение 24 ч	Выдерживает

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Смазка «МЗ НП-260»

Область применения:

Смазка «МЗ НП-260» применяется в скоростных шарикоподшипниках, работающих при температурах от минус 50°С до 180°С.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения 2,5 года.

Варианты фасовки:

- 1.Банки стеклянные до 1,0 дмЗ;
- 2.Шприцы стеклянные, 0,1; 0,15; 0,2 дмЗ.

По вопросам приобретения **смазки «МЗ НП-260»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов