



Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ(У)

ТУ 0254-013-00148820-99 изм.1-6

Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ(У) ТУ 0254-013-00148820-99 изм.1-6, предназначена для применения в роликовых подшипниках железнодорожных вагонов. Смазка ЛЗ-ЦНИИ(У) предупреждает заедание трущихся поверхностей торцов роликов и бортов колес.

Смазка ЛЗ-ЦНИИ разработана на предприятии совместно с ЦНИИ МПС и ранее выпускалась по ГОСТ 19791-74. В соответствии с требованиями МПС, с 1999 года смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ выпускается только по ТУ 0254-013-00148820-99 под названием смазка ЛЗ-ЦНИИ(У).

Смазку ЛЗ-ЦНИИ(У) изготавливают загущением маловязкого минерального масла натриево-кальциевым мылом кислот касторового масла. Смазку ЛЗ-ЦНИИ(У) содержит антиокислительную, противоизносную и противозадирную присадки.

Смазка ЛЗ-ЦНИИ(У) не водостойкая, температурный интервал применения смазки от минус 60 °С до плюс 100 °С.

Обозначение смазки по ГОСТ 23258-78 - УНа-Ка 6/10-3.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ(У)

Показатели	ЛЗ-ЦНИИ(У) ТУ 0254-013-00148820-99 изм.1-6	
Внешний вид	Однородная мазь от желтого до темно-коричневого цвета	
Температура каплепадения °С, не ниже	130	
Коллоидная стабильность, %, не более	10-24	
Пенетрация при 25 °С, мм 10 ⁻¹	200-260	
Предел прочности при 50 °С, Па, не менее	200-600	
Испаряемость при 100 °С, %, не более	9,0	
Смазывающие свойства на ЧШМ, Н, не менее	Нагрузка сваривания	—
	Нагрузка критическая	921
	Индекс задира	—
	Диаметр пятна износа мм	0,55

По вопросам приобретения **смазки железнодорожной ЛЗ-ЦНИИ(У)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов