



ТУ 0254-20-53839702-2009

СМАЗКА СТП – редукторная (полужидкая) смазка. Выпускается двух модификаций: смазка СТП-Л (летняя), смазка СТП-З (зимняя).

Заменители: ТРАНСОЛ-100, ТРАНСОЛ-200

Область применения: смазывание зубчатых передач тяговых редукторов тепловозов.

Основные эксплуатационные характеристики: смазка СТП-Л работоспособна при температуре от минус 5оС до плюс 50оС; смазка СТП-З работоспособна при температуре от минус 25оС до плюс 50оС.

Состав: нефтяное масло, загущенное смолистыми остаточными компонентами, содержит композицию присадок.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Норма по ТУ	
	СТП-Л	СТП-З
Внешний вид	Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета	
Вязкость условная, мин при температуре (°С)	1-5 (при 75°С)	5-10 (при 25°С)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка СТП

Массовая доля серы, %, не менее	0,8
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает

Фасовка: стальные бочки весом 185кг.

По вопросам приобретения Смазка СТП и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов