



ТУ 0258-010-06377289-2002

Смазка технологическая «Росойл-320» предназначена для раздачи алюминиевых труб и лезвийной обработки сталей и сплавов. Обладает высокими противозадирными свойствами при обработке алюминия. Используется для раздачи алюминиевых трубок радиаторов и лезвийной обработки сталей и сплавов.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	однородная жидкость от темно-вишневого до темно-коричневого цвета	визуально
2	Плотность при 20 ⁰ С, г/см ³ , в пределах	0,800 — 0,950	ГОСТ 3900
3	Кинематическая вязкость при 50 ⁰ С, мм ² /с (сСт), в пределах	17,50 — 25,00	ГОСТ 33
4	Температура вспышки в открытом тигле, ⁰ С, не ниже	140	ГОСТ 4333
5	Коррозионное воздействие на металлы: — стали марок 40,45,50 по ГОСТ 1050 — чугун по ГОСТ 1412 — алюминий по ГОСТ 4784	выдерживает выдерживает выдерживает	ГОСТ 2917
6	Содержание воды, %, не более	0,03	ГОСТ 2477

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка технологическая Росойл-320

7	Содержание механических примесей, %, не более	0,05	ГОСТ 6370
8	Кислотное число, мг КОН/г, не более	3,0	ГОСТ 6243

По вопросам приобретения Смазка технологическая Росойл-320 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов