



Смазка тормозная ЖТКЗ-65 изготавливается на основе нефтяного масла, загущенного литиевыми мылами касторового масла и стеариновой кислоты с добавлением антиокислительной присадки.

Производство осуществляется с использованием высококачественного сырья на новом и одном из самых современных промышленных комплексов территории СНГ.

Температурный диапазон применения смазки ЖТКЗ-65 — от минус 60 °С до плюс 110 °С

Смазка тормозная ЖТКЗ-65 применяется для смазывания тормозного оборудования и механизмов локомотивов, дизель- поездов, моторвагонного железнодорожного подвижного состава, работающих с малым усилием сдвига.

Область применения

Для смазывания тормозного оборудования и механизмов локомотивов, дизель-поездов, моторвагонного железнодорожного подвижного состава, которые работают с малым усилием сдвига.

Преимущества

- Хорошие антикоррозионные и защитные свойства смазки позволяют значительно продлить жизнь оборудованию;
- Благодаря высокой антиокислительной, коллоидной и термической стабильности смазка способна эффективно работать даже в экстремальных условиях;
- Широкий температурный интервал работоспособности позволяет использовать смазку всесезонно в любом климатическом поясе;
- Высокая адгезия к металлу позволяет сократить интервалы заправки смазки.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Типовые показатели**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЖТКЗ-65
Консистенция по NLGI	2-3
Цвет	от светло-желтого до коричневого
Тип мыла	Li
Тип базового масла	минеральное
Структура	однородная
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,3
Температура каплепадения, °С, не ниже	120
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием 60 двойных тактов, мм-10 ⁻¹ , в пределах	230-300
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает
Массовая доля воды, %, не более	следы
Вязкость при минус 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па-с, не более	1500
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	40
Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие

По вопросам приобретения Смазки тормозной ЖТКЗ-65 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов