



- Смазка Ровел Торсиол-35Р (ТУ 0254-078-00148843-2001)
- Смазка Ровел Торсиол (ТУ 0254-112-00148843-2005)
- Смазка Торсиол-35Р (ТУ 38.401-58-299-2001)

Изготавливается на основе смеси минеральных масел и твердых углеводородов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗКИ ТОРСИОЛ-35Р

Предназначена для смазывания стальных канатов при их изготовления. Смазка Торсиол-35Р работоспособна в интервале температур от минус 35°С до плюс 50°С. Взаимозаменяема со смазкой Торсиол-35Б.

СВОЙСТВА СМАЗКИ ТОРСИОЛ-35Р

Повышенные эксплуатационные характеристики — высокая адгезия и защита от коррозии.

Хорошая водо- и морозостойкость.

Допускает использование для смазывания канатов в процессе их эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИИ СМАЗКИ ТОРСИОЛ-35Р

Обозначение по ГОСТ 23258: КТ 3/5н-3.

Допуск МВК Госстандарта РФ № 048/271.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАЗКИ ТОРСИОЛ-35Р

Гарантийный срок хранения в таре производителя — 3 года с даты изготовления.

Предприятие предоставляет дополнительные рекомендации по применению продукта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЭКОЛОГИЯ

Соблюдение правил личной и производственной гигиены при использовании продукта — гарантия экологической безопасности и сохранения здоровья.

СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ ТОРСИОЛ-35Р

Наименование показателя Норма

Внешний вид, цвет Однородная мазь бурого цвета

Температура каплепадения, °С, не ниже 65-80

Испаряемость при 100°C на 1 час, %, не более 1,5

Массовая доля воды, %, не более Отсутствие

Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает

Низкотемпературные свойства при температуре минус 35°C Выдерживает

Сброс при действии центробежной силы при факторе $K_r=4500$ Выдерживает

Массовая доля абразивных механических примесей, % Отсутствие

Заменяет смазку: Торсиол — 35Б.

По вопросам приобретения смазка Торсиол-35Р и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов