



(ГОСТ 19337-73)

Смазка ВНИИНП-274 является специализированной смазкой для малогабаритных подшипников качения (при скоростях до 30 тыс. мин⁻¹) и маломощных редукторов, особенно работающих в условиях глубокого вакуума (до 10⁻⁷ мм рт. ст.) в температурном диапазоне — 80оС ... 160оС. Смазка ВНИИ НП-274 используется в микро электродвигателях и аналогичных механизмах.

Стандарт предусматривает выпуск двух марок смазки: обычной (не фильтрованной) ВНИИ НП-274н и фильтрованной – **ВНИИ НП-274ф.**

ВНИИНП 274 Ф/н

Область применения ВНИИ НП-274: Малогабаритные прецизионные шарикоподшипники и маломощные редукторы с частотой вращения 15000-30000 мин⁻¹.

Состав ВНИИНП-274: Масла гидрокрекинга и гидроизомеризации, загущенные литиевым мылом стеариновой кислоты и кислот гидрированного кастрового масла, содержит антиокислительную и противозадирную присадки.

Допуски производителей ВНИИНП 274 Ф : ГОСТ 19337-73

ВНИИНП-274Ф в ней не допускается присутствие частиц диаметром более 28 мкм.

Упаковка : банка

Вес : от 0,1 до 1 кг

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Основные свойства**

Внешний вид	Однородная светлая мягкая мазь гладкой структуры
Работоспособна в вакууме до	10 мкПа
Температура каплепадения, °С, не ниже	190
Вязкость при 0 °С и 10с ⁻¹ , Па·с, не более	80
Предел прочности, Па, при 20 °С	270-370
Коллоидная стабильность, %, не более	18

По вопросам приобретения смазки Смазка ВНИИНП-274 (ГОСТ 19337-73), смазка ВНИИ НП-274ф и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов