



Смазка ВНИИ НП-286 М (Эра)

ТУ 38.101950-00

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Внешний вид	Однородная мазь от серого до светло-коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	180
Предел прочности при 50°С, Па, в пределах	200-350
Вязкость эффективная при минус 50°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	900
Коллоидная стабильность при нагрузке 3Н, % выделенного масла, не более	22
Испаряемость масла при 120°С за 1 ч, %, не более	5,0

Область применения:

Применяется для смазывания зубчатых передач редукторов электромеханизмов, подшипников, винтовых пар и других узлов трения систем управления летательных аппаратов, работающих в интервале температур от минус 60°С до 120°С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИ НП-286 М

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки:

1.Банка из белой жести, 1,0 дмЗ.

По вопросам приобретения смазок ВНИИ НП-286 М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов