

**ТУ 38.1011220- 89**[Техническая консультация](#)**Основные показатели:**

Внешний вид	Однородная мазь черного цвета
Предел прочности при 80°C, Па, не менее	150
Вязкость эффективная при 50°C и среднем градиенте скорости деформации 1000 с ⁻¹ , Па*с, не менее	1,0
Вязкость эффективная при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	400
Коллоидная стабильность при нагрузке 3Н, %, не более	7,5
Испаряемость масла при 200°C, %, не более	5,0

Область применения:

Антифрикционная высокотемпературная морозостойкая смазка ВНИИ НП-231 предназначена для смазывания закрытых червячно-винтовых механизмов и подшипников качения и скольжения, нагруженных червячных редукторов и резьбовых передач в интервале температур от минус 60°C до 250°C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИ НП-231

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки: 1.Банка из белой жести, 1 дмЗ.

По вопросам приобретения **смазки ВНИИ НП-501, смазки ВНИИ НП-231** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов