Смазка железнодорожная ЖРО производится на основе высококачественного маловязкого нефтяного масла, загущенного литиевым мылом стеариновой, олеиновой кислот и касторового масла; содержит антиокислительную присадку.

Смазка производится с использованием высококачественного сырья на новом и одном из самых современных производственных комплексов СНГ.

Смазка железнодорожная ЖРО предназначена для подшипников качения букс железнодорожных локомотивов тяговых электродвигателей. Смазка работоспособна в интервале температур от минус 50 °С до плюс 120 °С.

Область применения

Смазка ЛУКОЙЛ ЖРО рекомендована для применения в подшипниках качения букс железнодорожных локомотивов, подшипниках тяговых электродвигателей.

Продукт производится по ТУ 32 ЦТ 520-83

Преимущества

- Высокие противозадирные характеристики позволяют значительно увеличить межремонтный пробег механизмов;
- Отличная стойкость смазки к вымыванию позволяет использовать ее в открытых механизмах;
- Смазка обеспечивает без замены и пополнения 400 000 км пробега электровозов и тепловозов;
- Температурный интервал работоспособности смазки от минус 50 °С до плюс 120 °С делает возможным ее всесезонное использование даже в экстримальных условиях;
- Наличие высокоэффективной антиокислительной присадки значительно увеличивает срок службы смазки.

Техническая консультация

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЖРО
Консистенция по NLGI	3-4
Цвет	от светло-желтого или светло коричневого
Тип мыла	Li
Тип базового масла	минеральное
Структура	однородная
Температура каплепадения, °С	175
Пенетрация при 25 °С после перемешивания, 0,1 мм	190-250
Предел прочности при 50 °С, Па (гс/см^2), не менее	350
Испаряемость при 100 °С, 1 час, %, не более	2,5
Вязкость эффективная Па-с, при минус 30 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с$^{-1}$, не более	2000
Массовая доля свободной щелочив пересчете на №ОН, %, не более	0,25
Массовая доля воды, %, не более	следы

По вопросам приобретения Смазки железнодорожной ЖРО и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: