



Смазка Фиол-1

TU 0254-022-00148613-2010

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Внешний вид	Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	185
Предел прочности при 20°С, Па, не менее	250
Предел прочности при 80°С, Па, не менее	80
Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	200
Вязкость эффективная при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 100 с ⁻¹ , Па*с, не менее	4
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм ⁻¹ , в пределах	310-340
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	25,0
Испаряемость при 120°С, %, не более	6,0



Смазки Фиол-1 и Фиол-2

Область применения:

Смазка Фиол-1 применяется в узлах трения, смазываемых через пресс-масленки или от централизованной системы подачи смазки; гибких валах или тросах управления в оболочках; маломощных редукторах, легконагруженных малогабаритных подшипниках качения и.т.п.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки: 1.Банка из белой жести, 1,0 дм³.

Смазка Фиол-2

ТУ 0254-022-00148613-2010

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Внешний вид	Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	185
Предел прочности при 20°С, Па, в пределах	300-500
Предел прочности при 80°С, Па, в пределах	100-300
Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с^{-1} , Па*с, в пределах	150-250
Вязкость эффективная при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 100 с^{-1} , Па*с, в пределах	5,0-9,0
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм^{-1} , в пределах	265-295
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	16,0
Испаряемость при 120°С, %, не более	6,0

Область применения:

Смазка Фиол-2 применяется в подшипниках качения и скольжения, зубчатых передачах промышленных машин и механизмов, передачах станков, конвейеров и других аналогичных устройствах, работающих при малых и средних нагрузках и т.п. Смазки водостойкие, работоспособны при температуре от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до 130°С).

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения 5 лет.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазки Фиол-1 и Фиол-2

Варианты фасовки: 1.Банка из белой жести, 1,0 дмЗ

По вопросам приобретения смазок Фиол-1 и Фиол-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов