



ТУ 0258-039-00148843-2001

Тип: водосмешиваемая жидкость (эмульсол) для металлообработки **Класс:** MAG — концентрат, при разбавлении водой дающий прозрачный раствор с антикоррозионными свойствами.

Биостабильная синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ).

Композиции на основе полигликогелей и высокоэффективных ингибиторов коррозии обеспечивает высокие характеристики продукта и длительный срок службы.

[Техническая консультация](#)

Рекомендуемые концентрации	%
----------------------------	---

Абразивная обработка	2-5
----------------------	-----

СВОЙСТВА СОЖ ПЗСиСОЖ КАРБАМОЛ С1П

- Обеспечивает высокие стойкость инструмента и качество обрабатываемых деталей.
- Высокая стойкость рабочих растворов к биопоражению.
- Низкое пенообразование.
- Обладает хорошими антикоррозионными свойствами за счет введения специальной антикоррозионной присадки.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ ПЗСиСОЖ Карбамол С1П

- Безопасна для здоровья человека при правильном обращении и использовании.
- Не содержит соединений нитритов, хлора.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЖ КАРБАМОЛ С1П

Гарантийный срок хранения концентрата в таре производителя при температуре от минус 5°C до плюс 30°C — 6 месяцев с даты изготовления. Не теряет свойств при транспортировке и кратковременном хранении при температуре до минус 15°C. Предприятие предоставляет дополнительные рекомендации по применению продукта.

ЭКОЛОГИЯ

Соблюдение правил личной и производственной гигиены при использовании продукта — гарантия экологической безопасности и сохранения здоровья. Не допускать попадания концентрата и эмульсии в водоемы.

[Техническая консультация](#)

СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЖ КАРБАМОЛ С1П

Наименование показателя	Норма
-------------------------	-------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ ПЗСиСОЖ Карбамол С1П

Внешний вид	Жидкость желтого цвета
Вязкость кинематическая, сСт при 50°С, не более	10
Стабильность при низких температурах (минус 15°С)	Стабильна
Содержание масла, %, не менее	0
Внешний вид 3% водной эмульсии	Прозрачный
рН 3% водной эмульсии, в пределах	8,0-10,0
Коррозионная агрессивность 3%-ной эмульсии, по ГОСТ 6243 раздел 2.1, — чугун	Выдерживает
Плотность при 20°С, г/см ³	1,110-1,150

По вопросам приобретения Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ по ТУ 0258-017-00148843-2002 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов