



Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ ПЗСиСОЖ Уверол

TU 0258-073-00148843-2000

Тип: водосмешиваемая жидкость (эмульсол) для металлообработки **Класс:** МAB — концентрат, при разбавлении водой дающий молочную эмульсию с антикоррозионными свойствами, с антифрикционными свойствами

Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) с высоким содержанием очищенного базового масла.

Сбалансированное сочетание высокоэффективных эмульгаторов, ингибиторов коррозии обеспечивает хорошие характеристики продукта.

[Техническая консультация](#)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОЖ ПЗСиСОЖ УВЕРОЛ

Рекомендуемые концентрации	%
Легкие режимы обработки	3-5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ ПЗСиСОЖ Уверол

Средние режимы обработки	5-8
Обработка цветных металлов	7-10

СВОЙСТВА СОЖ ПЗСиСОЖ УВЕРОЛ

- Обеспечивает высокие стойкость инструмента и качество обрабатываемых деталей.
- Используется для широкого круга операций чугуна и сталей. Рекомендуется для средних режимов обработки алюминиевых сплавов.
- Обладает отличными смазывающими и охлаждающими свойствами за счет высокого содержания минерального масла.
- Стабильность эмульсии.
- Не вызывает коррозии на чугуне и сплавах алюминия.
- Безопасна для здоровья человека при правильном обращении и использовании.

Не содержит соединений нитритов, хлора, бора.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЖ ПЗСиСОЖ УВЕРОЛ

Гарантийный срок хранения концентрата в таре производителя при температуре от минус 5°C до плюс 30°C — 12 месяцев с даты изготовления.

Не теряет свойств при транспортировке и кратковременном хранении при температуре до минус 15°C.

Предприятие предоставляет дополнительные рекомендации по применению продукта.

ЭКОЛОГИЯ

Соблюдение правил личной и производственной гигиены при использовании продукта — гарантия экологической безопасности и сохранения здоровья. Не допускать попадания концентрата и эмульсии в водоемы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЖ ПЗСиСОЖ УВЕРОЛ

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Вязкость кинематическая, сСт при 50°С, в пределах	20-70
Стабильность при низких температурах (минус 15°С)	Стабильна
Содержание масла, %, не менее	75
Внешний вид 3% водной эмульсии	Молочного цвета
рН 3% водной эмульсии, в пределах	8,0-10,0
Коррозионная агрессивность 5%-ной эмульсии, по ГОСТ 6243 раздел 2.1, — чугун, алюминий	Выдерживает
Плотность при 20°С, г/см ³	0,800-1,100

По вопросам приобретения Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ по ТУ 0258-017-00148843-2002 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов