

**ТУ 38.101731-80****Область применения**

Применяется при резании углеродистых конструкционных, легированных сталей на станках-автоматах, резьбонарезании, протягивании, сверлении.

**Техническая консультация****Основные характеристики**

Наименование показателя	Норма
Внешний вид и цвет	Прозрачная маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета
Запах	Специфический для минерального масла
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,80-0,93
Вязкость кинематическая при 50°C, мм <sup>2</sup> /с	18-24
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	175
Кислотное число, мг КОН/г, не более	1,5
Массовая доля серы, %	0,7-1,5
Массовая доля хлора, %	1,0-1,6
Содержание механических примесей, %, не более	0,035

По вопросам приобретения Смазочно-охлаждающая жидкость МР-1у и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: